

## Ciclo Impermeabilizzante per Interni e Pavimenti PISCINE



Su supporto in cemento armato opportunamente solido, privo di salnitro, pulito, stuccato e reso omogeneo:

❖ Verificare attentamente lo stato del supporto. Eliminare e arrotondare eventuali angoli vivi. Applicare a rullo o pennello o a spruzzo **Isolfix** come primer per 500-600gr/mq in 2 mani: Prima mano diluita con acqua al 0-20%, seconda mano 0-5%. (La diluizione varia in funzione della rugosità, assorbimento del supporto, alle condizioni ambientali, superficie orizzontale o verticale e alla tipologia di applicazione).

❖ Ad essiccazione completa, dopo almeno 24 ore applicare **Elastol MC** oppure **Elastol MB 77**, 1,5Kg-2Kg/mq in 2 mani diluito al 3%-5% circa con acqua l primo, mentre il secondo a solvente tal quale. Si consiglia di colorare la seconda mano di un colore differente dalla prima mano. (Es. prima mano bianca, seconda mano grigia) La seconda mano ad Incrocio sulla prima.

❖ Ad essiccazione completa, dopo almeno 24 ore applicare **Suberite** 0,9-1,2Kgr/mq in 2 mani diluita al 5-20% circa con acqua.

❖ Realizzare eventualmente effetto desiderato. Consigliamo di carteggiarla per rendere una superficie più liscia e facile alla pulizia. ( ripristino colore con **Uni Silex** )

❖ Ad essiccazione completa, dopo almeno 48 ore, applicare a rullo o pennello **Floor Finish M11 A+B** 200-300gr/mq in 2 mani.

N.B. Riempire la piscina dopo almeno 1 settimana.

Qualora si desideri effettuare il colore bianco puro, da considerare dopo circa un anno tende ad ingiallirsi. Consigliamo sempre colori a Tono Azzurro - Grigio - Sabbia e similari.

La tempistica sopra esposta è riferita a condizioni standard con temperatura ambientale di 20°C e umidità relativa 50%.

Le informazioni contenute nella presente procedura tecnica sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze. Tuttavia non possono essere considerate impegnative come garanzia, dal momento che modalità, luogo d'impiego e condizioni applicative sfuggono al nostro controllo. Pertanto decliniamo ogni responsabilità per un utilizzo improprio del prodotto in quanto i consigli applicativi riportati nella presente scheda sono da ritenersi di natura generale.

**Nei casi di dubbi è consigliabile effettuare prove preliminari in ogni caso, un consulto con il nostro servizio Tecnico.**

Suberite System srl, si riserva il diritto di modificare o aggiornare la presente scheda tecnica senza alcun preavviso. I clienti sono gentilmente pregati di verificare di essere in possesso della corrente edizione.

**Data: MAGGIO 2014;      revisione n°00**