

Condizioni di prova.

Pressione atmosferica	1014 mbar			
Temperatura	23 °C			
Condizioni di prova	A: 23 - 0/50		C: 23 - 50/93	
Umidità relativa e pressione di vapore all'interno del contenitore	0 %	0 Pa	94 %	2639 Pa
Umidità relativa e pressione di vapore nell'ambiente climatizzato	50 %	1404 Pa	50 %	1404 Pa

Caratteristiche delle provette.

Condizioni di prova:

A: 23 - 0/50

	Provetta				
	n. 1	n. 2	n. 3	n. 4	n. 5
Data di produzione	22/07/2009	27/07/2009	05/08/2009	12/08/2009	07/09/2009
Spessore [mm]	36,50	36,37	36,43	36,43	36,44
Superficie della provetta [mm ²]	33980	33980	34120	33960	34040
Superficie di misura [mm ²]	30740	30780	30790	30780	30780
Massa volumica dopo il condizionamento [kg/m ³]	558	595	593	589	576

Condizioni di prova:

C: 23 - 50/93

	Provetta				
	n. 6	n. 7	n. 8	n. 9	n. 10
Data di produzione	22/07/2009	22/07/2009	05/08/2009	07/09/2009	10/09/2009
Spessore [mm]	36,34	36,45	36,54	36,42	36,42
Superficie della provetta [mm ²]	34060	34140	34120	34100	33930
Superficie di misura [mm ²]	27720	27780	27730	27830	27690
Massa volumica dopo il condizionamento [kg/m ³]	558	569	556	587	607

